

## 2.6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΡΜΩΝ

### D 707 ULTRACOLOR

| Συσκευασία | Τεμ./παλ.     | Χρώμα/άλλα χαρακτηριστικά                           |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 280 ml     | 12 τεμ./κουτί | Διαφανές<br>Λευκή<br>Γκρι<br>Ανεμώνη<br>Ελαφρύ γκρι |



#### D 707 ULTRACOLOR

Ουδέτερη ελαστική σιλικόνη.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σιλικόνη υψηλής ελαστικότητας και συγκολλητικότητας σε πορώδεις επιφάνειες. Ανθεκτική σε μύκητες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες UV. Ακόμη, το D 707 ULTRACOLOR είναι ανθεκτικό σε απορρυπαντικά, οξέα και το αλμυρό νερό. Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας στην υγρασία ενώ παρουσιάζει ειδική συγκολλητική ικανότητα και αντίσταση στους κόμβους με μεγάλη κινητικότητα χωρίς παράλληλα να παρουσιάζει ρωγμές και να ξεφλουδίζει.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Σιλικόνη D 707 Ultracolor χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι στα υλικά, όπως πορσελάνη, γυαλί, σμαλτωμένα κεραμικά, πολυεστέρα, ανοδιωμένο αλουμίνιο, βαμμένη ξύλο για σιλικόνιση κόμβων με πλάτος 3 - 40 mm, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Είναι απαραίτητη για τη σφράγιση αρμών στον πάγκο της κουζίνας, νεροχύτες ανοξείδωτο χάλυβα, περιμετρικά σε νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια του ντους από πορσελάνη ή πλαστικά, βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν μύκητες. Συνιστάται για τη σφράγιση και τη συναρμολόγηση δομών γυαλιού, αλλά επίσης και για πολυάριθμες υδραυλικές εφαρμογές, ψύξης και ηλεκτρικές, καθώς και στην συναρμολόγηση πλακιδίων.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

##### Προετοιμασία της επιφάνειας

Το υπόστρωμα να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από τα λύπη και σκόνες.

Αν χρειάζεστε επένδυση, η τοποθέτηση σιλικόνης γίνεται μετά τουλάχιστον 20 λεπτά και το πολύ 3 ώρες. Για τοποθέτηση χωρίς προβλήματα καθαρισμού από υπολείμματα, συνιστάται η χρήση της κολλητικής ταινίας χαρτί πριν από κάθε χρήση σιλικόνης, η οποία αφαιρείται μετά την εφαρμογή.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τοποθετήστε το σωλήνα σε ένα ειδικό πιστόλι και κόβουμε την κορυφή του λοξά, κατευθύνοντας το άκρο σε γωνία 450μοιρών σε κατεύθυνση του άξονα αρμών, γεμίζοντας χωρίς να μπλοκάρουμε τον αέρα. Η εξομάλυνση γίνεται εντός 10λεπτών με μια σπάτουλα ή με το δάχτυλο, όπως προηγουμένως βρεχτεί σε νερό με απορρυπαντικό.

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

| Διαστάσεις αρμού | Γραμμικά μέτρα σιλικόνης |
|------------------|--------------------------|
| 4 x 6 mm         | 12,9                     |
| 6 x 6 mm         | 8,6                      |
| 8 x 6 mm         | 6,4                      |
| 12 x 8 mm        | 3,2                      |
| 16 x 10 mm       | 1,9                      |
| 20 x 12 mm       | 1,3                      |

#### ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία της παραγωγής.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασία 280ml. Κάθε χαρτοκιβώτιο περιλαμβάνει 6 συσκευασίες D 707 Ultracolor.

