

5.1 RASANTE PER FINITURE

FINO CLASSIC



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
25 kg/sacco 5 kg/sacchetto	54 pcs/pallet 4 pcs/scatola	2-2.3kg/m ²	Grigio Bianco



FINO CLASSIC

È un materiale a forma di polvere, prodotto secondo la tecnologia HTT (Horman Technology Traspirant) che impedisce la creazione della muffa e permette la aerazione della parete a base di cemento, calce idrata, sabbia di pietra carbonata e marmo di granulometria selezionata, resine sintetiche e additivi speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- È caratterizzato da un'eccellente apertura e lavorabilità, e un'ottima copertura (10 - 12 m² / sacco 25 Kg)
- Facilita l'applicazione in superfici interne ed esterne riempite con malta tradizionale e anche con malta preparata.
- È applicabile in uno spessore fino a 3 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE

È adatto per finiture a superfici riempite con malta tradizionale o preparata a base di cemento-calce. Può essere coperto con vernice o altri rivestimenti di natura minerale e sintetica.

DATI IMPORTANTI

- Non aggiungere altri componenti, tali: cemento, calce, ecc, nel prodotto dato.
- Non applicare su superfici rivestite prima.
- Non applicare su superfici o rivestimenti plastici.
- Non applicare su superfici più spesse di 3 mm.
- Non aggiungere acqua dopo che l'impasto è stato preparato.
- Dovrebbe essere applicato a temperature da +5°C fino a +35°C.
- Non applicare in zone con rivestimenti ceramici.
- Non applicare in superfici a base gesso.
- Non applicare in superfici facilmente frangibile o distruttibili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto o la superficie in cui sarà applicato FINO CLASSIC, deve essere livellato e stabile. Superfici con un dislivello maggiore di 3 mm, devono essere livellate prima dell'applicazione del prodotto.

MODO DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare 7.5 - 8 litri d'acqua e 25 kg Fino Classic in un contenitore. Mescolarli attraverso un mescolatore elettrico a basso numero di giri, fino a quando la miscela diventa omogenea. Per stimolare le caratteristiche della miscela e per avere un risultato migliore, si consiglia di lasciare la miscela riposare per circa 10 minuti, e mescolare nuovamente prima dell'uso.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il materiale deve essere aperto tramite un frattazzo metallico, assicurando così uno strato uniforme in tutta la superficie. Il secondo strato del materiale deve essere applicato 30 minuti dopo l'applicazione del primo strato. Dopo aver raggiunto l'asciugatura appropriata, per circa 15 minuti a temperatura 23°C, la superficie si deve strofinare con cazzuola. La temperatura dell'ambiente influenza significativamente il tempo di lavorabilità del prodotto. Se la temperatura è bassa, il tempo di lavorabilità si allunga di più.



DATI TECNICI

Rapporto di miscelazione	6.5-7 l di acqua per 25 kg di Finobianco / grigio
Durata dell'impasto	3 - 4 ore
Temperatura di applicazione	Da +5°C fino a +35°C
pH dell'impasto	12
Spessore per strato	2 mm
Tempo di attesa per l'applicazione del secondo strato	30 - 40 min
Tempo di attesa per la strofinata	15 - 20 min
Tempo di attesa per rivestire la superficie	3 - 4 settimane

CARATTERISTICHE TECNICHE (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine	Polvere
Colore	Grigio/ Bianco
Conservazione	12 mesi nella confezione originale e in un ambiente asciutto
Combustibilità	incombustibile

DATI FINALI

Resistenza a compressione dopo 28 giorni	≥ 5 Nmm ²
Resistenza a flessione dopo 28 giorni	≥ 2.5 Nmm ²

