

4.4 EPOKSIDNA SAMONIVELIŠUĆA MASA

EPOFLOOR FG-8700



Jedinica mere	Kom/Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
5 kg/kanta 15 kg/kanta	36 kom/paleta 12 kom/kutija	1.5 kg/m ² /mm -	na zahtjev



EPOFLOOR FG 8700

Dvokomponentna samorazlivajuća masa za nivелацију на бази епоксида.

OPIS

EPOFLOOR FG-8700 je masa za nivелацију на бази епоксидне смоле, без растварача. Има sledeće предности:

- Odličnu mehaničku otpornost.
- Vrlo dobro prijanja na mestima na koja se nanese.
- Visoku otpornost na vlagu.
- Odličnu sposobnost nivелисања.
- Bez korozivnih efekata.

Klasifikovan je као SR - B2.0 - AR0.5 - IR4 према стандарду EN 13813.

PORUČJE PRIMENE

EPOFLOOR FG-8700 služi за поправке и ravnanje površina на које ће се nanositi poliuretanski premazi, postavljati PVC, drveni laminat и остalo. EPOFLOOR FG-8700 se nanosi dok је beton relativno svež како би се stvorila odgovarajuća površina (нajmanje 2 mm debljine) за nanošenje epoksidног sloja. На тај начин се eliminiše проблем одлеpljivanja и сл. Такође је pogодан као završни слој, у debljini од 3 mm, за глатке površine, како би се povećala njena otpornost на mehanička opterećenja.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Površina

Površina на коју се производ наноси треба да буде:

- Stabilna i suva ili blago vlažna, ali bez vode.
- Oчишћена од материјала који onemogућавају lepljenje као што је prašina, троšни delovi, masnoće и остalo.

Izrazito porozne površine, obraditi епоксидним prajmerom на бази воде EPOXY PRIMER W-4000 у готовом стању или razblaženog vodom. Prajmer se nanosi četkom ili valjkom u jednom sloju. Potrošnja је 200-300 g/m².

Nanošenje EPOFLOOR FG-8700 zavisi od тога када ће prajmer постати prohodan.

Mešanje

Komponente A i B су спаковане у unapred određenoj razmeri за mešanje. Najpre treba добро промешати komponentu A у њеној posudi, а потом је преместити у чисту посуду запремине од око 30 litara. Nakon тога, целу количину компоненте B dodati komponenti A. Ове компоненте треба мешати električним mešačem 30 секунди у малом броју обртова (300 rpm). Važno је добро ih izmešati sa strane i на дну kante kako bi se постигло ravnomerno raspoređivanje učvršćivačа.

Način nanošenja

EPOFLOOR FG-8700 треба нанети у debljini до 3 mm користећи назубљену gletaricu. Како би се уклонio vazduh из ravnajućeg sloja, преци preko njega igličastim valjkom. На тај начин ће се спречити формирање vazdušних mehurova i постиći ravnomerna debljina.

Čišćenje alata

Alat треба очистити водом одmah nakon upotrebe. Stvrdnuti materijal се може skinuti само mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

24 meseci од датума производње ако се чува у neotvorenom, originalном pakovanju. Заштите ga od direktnog izlaganja suncu i mraza.



TEHNIČKI PODACI

Hemijačka baza (A+B)	Dvokomponentna epoksidna smola
Gustina A	1,096 Kg/l
Gustina B	1,025 Kg/l
Gustina (A+B)	2,06 Kg/l
Omjer miješanja (A:B)	1: 3 težine
Vreme upotrebe	Oko 30 min na +20°C
Minimalna temperatura za učvršćivanje	+8°C
Koeficijent difuzije vlage	Sd = 0,75 (EN ISO 7783 - 1 / 2)
Prohodnost	Nakon 15 sati na +23°C
Konačna otpornost	Nakon 7 dana na +23°C
Otpornost na pritisak	70 N/mm ² (EN 13892 - 2)
Otpornost na savijanje	20 N/mm ² (EN 13892 - 2)
Adheziona čvrstoća	>4 N/mm ²
Maksimalna debljina	3 mm

NAPOMENA!

- Vreme upotrebljivosti proizvoda se smanjuje prilikom rasta temperature.
- Površinu EPOFLOOR FG-8700 treba zaštiti od vlage nakon nanošenja, u naredna 24 sata. Od vlage površina može postati bela i lepljiva a takođe može loše uticati na učvršćivanje.
- Oštećene slojeve treba ukloniti struganjem kao i ponovnim nanošenjem proizvoda.
- U slučaju da se vreme između nanošenja slojeva prolongira u odnosu na predviđeno ili da stare slojeve treba ponovo premazati, površinu najpre treba temeljno očistiti pre nanošenja novog sloja.
- Nakon učvršćivanja, EPOFLOOR FG-8700 je potpuno bezopasan.
- Pre nanošenja, pročitati instrukcije napisane na etiketi proizvoda.